

アルコール顔料タイプステイン

ピュアPGステイン

F☆☆☆☆取得商品（日本塗料工業会登録K030927）



<特徴>

1. 耐候性に優れた微粒子顔料を使用しており、鮮明な着色が得られます。
2. 着色力が強く、専用希釈剤「ピュアシンナー」で希釈することにより様々な色調が表現できます。
3. 木材生地（素地）への着色の場合、ムラの少ない安定した着色が可能です。なお「ピュアシンナー」は着色ムラの出にくいように調整されたものですが、さらに乾燥を遅くするには「ピュアシンナー遅乾用」を使用下さい。その場合、次工程まで半日以上（20℃）養生して下さい。
4. 着色後の上塗りを溶剤型塗料（ポリウレタン樹脂塗料・油性塗料など）で刷毛塗装する場合に、色動きが少なく、高級感のある着色仕上げが可能です。

<用途>

木部全般、弊社溶剤型塗料（オリオ2・モーエン3・モーエンタフ等）を上塗りに使用する場合は素地着色専用としてご使用下さい。なお塗料中に混合する塗膜着色（カラークリヤー）用には別売のカジュアルステインをご使用下さい。

<塗装方法>

木材素地へ「刷毛塗り」または「スプレー吹付け」にて着色して下さい。なお、着色塗装後の「塗りっ放し」と「ウエス拭き取り」では着色濃度や発色が異なりますので、目的の着色状態となるかどうかを必ず事前にご確認下さい。

塗装配合　　ピュア PG ステイン：ピュアシンナー　＝　１：１～１０

標準塗布量　　６０～８０g/m²

乾燥時間　　２時間以上（２０～２５℃）

<色種>

（標準色） ステイン：シンナー＝１：１　「刷毛塗り後、ウエス拭き取り」による着色

			
ウエンジ色	ダークブラウン色	ミディアムブラウン色	ライトブラウン色
			
白	マホガニ色	グリーン色	オレンジ色

（原色） 赤・黄・黒・白・オーカー・ブラウン・青

<荷姿>

0. 87k g ・ 3.5k g ・ 15k g

<使用上の注意>

1. 取り扱いについては、製品安全データシート及び製品ラベル表示をご参照下さい。
2. 河川・下水へ流出させないで下さい。
3. 塗料の入った容器を直射日光に当てないで下さい。容器が膨張し、蓋を開けるときに勢いよく蓋が飛ぶことがあります。
4. 使用后、必ず蓋をしてください。開けたまま放置すると塗料が変質し、使用できなくなることがあります。
5. 着色顔料が沈殿している事がありますので、使用前には良く攪拌してください。
6. 必要に応じ、予告なく規格変更を行う場合があります。

キャピタルペイント株式会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町8-10

TEL 072-672-7330 / FAX 072-672-7336

Homepage: <http://www.capitalpaint.jp/> / E-mail: info@capitalpaint.jp