# Capital Paint

# ニューバイオマスクリヤー 使用説明書

#### 特 徴

- 1. **バイオマスアクリル樹脂を使用**。「カーボンニュートラル」の特徴で「SDGs (持続可能な開発目標)」に貢献します。(バイオマス樹脂=生物植物由来の樹脂)
- 2. 高光沢、高級な塗膜感、滑らかな手触り感を発揮します。
- 3. 抗菌抗ウイルス剤を配合しています。(全ての菌・ウイルスに効果を示すことではありません)

## <u>用</u> 途

インテリア木製品全般、建材全般(現場塗装・工場塗装用)

#### 塗装機器

エアスプレー、刷毛

### 使用方法

配 合 比 A液:B液 = 2:1

希 釈 剤 NA ウレタンシンナー №.100 (20℃以下)

No. 2 0 0 (1 5  $^{\circ}$ C  $\sim$  3 0  $^{\circ}$ C)

№300 (25℃以上)

希釈率 30%~50%

添加剤 高温時において、発泡やレベリングが悪いとき

CPU-2 ウレタンリターダー 3~5%添加

低温時硬化が遅い時

CPU-24-2 ウレタン促進剤  $0.1\sim0.5\%$ 

(注)促進剤を添加しますと、可使時間が1~3割程度短くなりますので、ご注意ください。

塗装適正粘度 10~13秒 (IHS NK-2)

標準塗布量  $40 \sim 90 \text{ g/m}^2$   $4 \sim 8 \text{ g/R}^2$ 

乾燥時間 (塗布量 60g/m²・25℃・希釈率 50%)

指触乾燥時間 20分

指圧乾燥時間 120分

使用可能時間 3時間

# Capital Paint

#### 硬 度

鉛筆硬度 H

### 荷姿

A液 15kg、3.75kg / B液 7.5kg、1.88kg

### 注意事項

- 1. 取り扱いについては、製品安全データシート及び製品ラベル表示をご参照く ださい。
- 2. 塗料の入った容器を直射日光に当てないでください。容器が膨張し、蓋をあ けるときに勢い良く蓋が飛ぶことがあります。
- 3. 使用後は必ず蓋をしてください。開けたまま放置すると塗料が変質し、使用 できなくなることがあります。
- 4. 配合比を間違えないでください。配合比を変えて使用しますと、塗膜白化・硬化不良・ピンホールなどクレームの原因となります
- 5. 使用後は、B液の入った缶には必ず密栓をしてください。長期間空気中の湿気と触れますと、増粘・白濁の原因となります。
- 6. 必要に応じ、予告無しに規格変更をおこなう場合があります。

この資料は、2022年1月11日現在のものです。

キャピタルペイント株式会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10

TEL: 072-672-7330 / FAX: 072-672-7336

E-Mail: info@capitalpaint.jp

URL : https://www.capitalpaint.jp/