

# アルコール顔料タイプステイン ピュアPGステイン

F☆☆☆☆取得商品（日本塗料工業会登録K030927）

## <特徴>

1. 耐候性に優れた微粒子顔料を使用しており、鮮明な着色が得られます。
2. 着色力が強く、専用希釈剤「ピュアシナー」で希釈することにより様々な色調が表現できます。
3. 木材生地（素地）への着色の場合、ムラの少ない安定した着色が可能です。なお「ピュアシナー」は着色ムラの出にくいように調整されたものですが、さらに乾燥を遅くするには「ピュアシナー遅乾用」を使用下さい。その場合、次工程まで半日以上（20℃）養生して下さい。
4. 着色後の上塗りを溶剤型塗料（ポリウレタン樹脂塗料・油性塗料など）で刷毛塗装する場合に、色動きが少なく、高級感のある着色仕上げが可能です。

## <色種> 【標準色11色+原色7色（赤・黄・黒・白・オーカー・ブラウン・青）】

		
ウエンジ色	ダークブラウン色	ミディアムブラウン色
		
ライトブラウン色	マホガニ色	グリーン色
		
オレンジ色	ウォルナット色	シルバーグレー色
		色：シナー=1：1 （ピニー色・スプルス色は、 色：シナー=1：3） の配合で刷毛塗り後、 ウエス拭き取り着色した色見本です。
ピニー色	スプルス色	



#### <用途>

木部全般、弊社溶剤型塗料（オリオ2・モーエン3・モーエンタフ等）を上塗りに使用する場合は素地着色専用としてご使用下さい。なお塗料中に混合する塗膜着色（カラークリヤー）用には別売のカジュアルステインをご使用下さい。

#### <塗装方法>

木材素地へ「刷毛塗り」または「スプレー吹付け」にて着色して下さい。なお、着色塗装後の「塗りっ放し」と「ウエス拭き取り」では着色濃度や発色が異なりますので、目的の着色状態となるかどうかを必ず事前にご確認下さい。

塗装配合　　ピュアPGステイン：ピュアシンナー　＝　1：1～10

標準塗布量　60～80g/m<sup>2</sup>

乾燥時間　　2時間以上（20～25℃）

#### <荷姿>

0.87kg・3.5kg・15kg

#### <使用上の注意>

1. 取り扱いについては、製品安全データシート及び製品ラベル表示をご参照下さい。
2. 河川・下水へ流出させないで下さい。
3. 塗料の入った容器を直射日光に当てないで下さい。容器が膨張し、蓋を開けるときに勢いよく蓋が飛ぶことがあります。
4. 使用后、必ず蓋をしてください。開けたまま放置すると塗料が変質し、使用できなくなる場合があります。
5. 着色顔料が沈殿している事がありますので、使用前には良く攪拌してください。
6. 塗装時および乾燥時は、必ず十分な換気をおこなってください。
7. 必要に応じ、予告なく規格変更をおこなう場合があります。

**キャピタルペイント株式会社**

〒569-0054 大阪府高槻市若松町8-10

TEL：072-672-7330 / FAX：072-672-7336

Homepage：<https://www.capitalpaint.jp/> / E-mail：[info@capitalpaint.jp](mailto:info@capitalpaint.jp)