

モーエンタフ

木材を雨・紫外線・カビから

しっかりと守る溶剤型木部外装用塗料

防カビ剤配合！

JIS-A-1321 難燃 2 級試験合格商品

透明感・塗膜感のある高耐候難燃性クリヤー塗料

モーエンタフシリーズ



CPC キャピタルペイント株式会社

難燃性クリヤー塗料の先駆け

「モーエン2シリーズ」屋外対応版！

モーエンタフシリーズ

1. 木材を劣化から守る『抜群の耐久性』！

塗装杉材が促進耐候試験（サンシャインウェザオメーター）で3,000時間をクリアしました。（環境条件によって異なりますが、およそ5～6年に相当します）

2. 木質が活きる『クリヤータイプ』！

濃い着色顔料で木材を塗り潰すのではなく、木材の持つ本来の質感や美観を損なわない透明な仕上りのクリヤー塗料です。（仕上がりは「艶有り」と「艶消し」が可能です）

3. 高級感のある『透明で厚みのある仕上がり』！

ぽってりとした塗膜感のある造膜タイプです。

4. 火災で燃えにくい塗膜『難燃2級試験合格品』！

（財）日本建築総合試験所の防火性能試験でJIS-A-1321に基づく「難燃2級」試験に合格しており、火災でも燃えにくく有害ガスが発生しにくい塗膜をつくれます。

5. 塗装品・木質素材をカビから守る『防カビ剤入り』！

シーラー・クリヤー・艶消し各A液に防カビ剤を配合。塗装仕上り後の塗膜はもちろん、カビが発育しやすい木質素材に対しても、カビ抑制効果があります。

（全てのカビに対して効果を保証するものではありません）

※ 用 途

木材外装全般（ウッドデッキ・ベンチ・看板など）

※ 品 種 及 び 荷 姿

下塗り：モーエンタフ	シーラーA液	15kg	／	3.75kg
下塗り：モーエンタフ	シーラーB液	7.5kg	／	1.88kg
中上塗り：モーエンタフ	クリヤーA液	15kg	／	3.75kg
中上塗り：モーエンタフ	艶消しA液	15kg	／	3.75kg

（艶消しは、50～70％艶消しです。希釈量・塗布量で艶消し度合いは変化します。）

中上塗り：モーエンタフ	クリヤー・艶消し共通B液	7.5kg	／	1.88kg
-------------	--------------	-------	---	--------

※ 標準塗装仕様

【クリヤー仕上げ】

塗装工程	使用材料	配合量	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパーNo.120～180			
下塗り	モーエンタフ シーラーA液	2	刷毛又はスプレー 50～60g/m ²	6時間以上 (20～ 25℃)
	モーエンタフ シーラーB液	1		
	NAウレタンシンナーNo.210	0～1		
中塗り	モーエンタフ クリヤー又は艶消しA液	2	刷毛又はスプレー 60～80g/m ²	半日～ 1晩以上 (20～ 25℃)
	モーエンタフ クリヤー・艶消し共通B液	1		
	NAウレタンシンナーNo.210	0～1		
研磨	サンドペーパーNo.320～400			
上塗り	モーエンタフ クリヤー又は艶消しA液	2	刷毛又はスプレー 60～80g/m ²	1晩 (20～ 25℃)
	モーエンタフ クリヤー・艶消し共通B液	1		
	NAウレタンシンナーNo.210	0～1		


※ 着色する場合は、木地着色として『ピュアPGステイン』をご使用ください。

※ アコヤ材等の化学修飾木材への塗装は仕様が異なります。必ず弊社までご相談ください。

※ 耐候性試験写真



【モーエンタフ塗装】 【無塗装】
杉材 促進耐候試験 1,000 時間
塗膜の劣化は無く、光沢を保っている。



カラマツ材 屋外曝露 3 年間
塗膜の割れ・膨れ・剥がれ・
白化等の劣化は見られない。

< ! > 注意事項

- ・ 「モーエンタフ」の優れた耐候性能を発揮させるには、塗装する木材の含水率を15%前後に調節しておき、木口面・裏面を含む全面にしっかりと塗装をする必要があります。
- ・ 促進耐候試験および曝露試験をおこない、塗膜の耐久性を確認しておりますが、ご使用の環境・基材により試験結果と耐久性が異なりますことを、あらかじめご承知願います。
- ・ 「モーエンタフ」は、ホルムアルデヒド等の厚生労働省が指針値を定めたシックハウス対象化学物質を一切含んでいませんが、外部専用塗料のため建築基準法で定めたホルムアルデヒド発散建築材料の対象とはならず、F☆☆☆☆の表示対象ではありません。
- ・ 「モーエンタフ」は塗膜としてJIS-A-1321 難燃2級試験に合格しています。これは塗膜性能をあらわすものであり、無処理の木材に塗装することで塗装品が難燃2級試験に合格することを保証するものではありません。
- ・ 「モーエンタフ」はシンナーを含んだ引火性の危険物です。使用時は換気を十分におこない、火気厳禁を遵守してください。消防法の許可を得た危険物倉庫に保管をして購入後6ヶ月以内に使い切るようにしてください。
- ・ 「艶消しA液」には、塗料中に艶消し成分が混合されており、保管中に沈殿する場合がありますので、よくかき混ぜてからご使用下さい。また、使用時A液・B液・希釈剤を混合した後にも、塗料中の艶消し成分が沈殿する場合がありますので、塗装中も時々かき混ぜてください。
- ・ 「シーラーB液」及び「クリヤー・艶消し共通B液」は、空気中の水分と反応しやすい性質を持っているため、使用時以外は必ず密栓をおこなってください。

※ 安全面については十分に考慮した塗料ですが、SDSを必ず読み遵守してください。カタログ・SDSの記載内容は、現時点で入手可能な資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ・評価を保証するものではありません。目的に合うかどうか、必ず事前に試し塗りをおこなってください。

キャピタルペイント株式会社

(一社) 日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社
林野庁が展開する木づかい運動/ウッド・チェンジに賛同します

<本社>

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10

Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

Homepage : <https://www.capitalpaint.jp/>

E-mail : info@capitalpaint.jp