

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・重金属を一切含まず
安全・健康・快適な シックハウス症候群対策商品

フレッシュアキュア

スプレー塗装に最適！！

SP-100 HSシリーズ

F☆☆☆☆ (ホルムアルデヒド放散規制対象外)

(一社) 日本塗料工業会自主管理登録 登録番号：K030924 (サンディング) / K030923 (フラット各艶消し)

◆ 特 長

1. 従来の水性ウレタン塗料の欠点であったスプレー作業性（霧化性・塗肌のヌレ性等）を改良した、塗装面のタレの少ないタイプです。
2. 水性塗料なので臭気が少なく、塗装中・塗装後もイヤな臭いを出しません。
3. 溶剤タイプウレタン塗料と同等の、物性に優れた強靱な塗膜を形成します。
4. 塗料の組み合わせにより、薄塗りや厚塗り、更にカラーイング対応も出来るオールマイティータイプです。
5. 超速乾で、塗装後の製品は翌日には使用可能です。
6. 架橋剤を使用することで、諸物性向上が可能です。

◆ 用 途

木製家具、建材及び住宅、学校、店舗、ホテル、
ケアハウス等の木部内装全般

◆ 使用 方 法

水道水にて0～50%希釈してスプレー塗装をします。（水を入れすぎるとタレが生じる恐れがあります） 又、乾燥時間を早くする場合や補色（カラーイング）の際には、専用希釈剤（アルコール系）を使用することで、よりスムーズなスプレー霧化作業性が得られます。

◆ 標 準 塗 装 仕 様

工 程	使用塗料及び塗布量	乾燥時間 (20℃)
1. 素地研磨	サンドペーパー#180～240	
(素地着色)	ワンダー水性一液型各色 または ワンダーステイン+水性目止め剤	2 時間
2. 下 塗 り	サンディング 50～80 g/m ² (1～2回塗装)	2 時間
3. 研 磨	サンドペーパー#320～400	
(補 色)	クリヤーまたはフラットヘワンダーステインを混合 30～50 g/m ²	2 時間
4. 上 塗 り	クリヤーまたはフラット 40～60 g/m ² (1～2回塗装)	一晚

※架橋剤を使用する際の混合割合は「塗料：架橋剤＝10：1」を順守してください。



キャピタルペイント株式会社



◆ 品 種

- ・ フレッシュアークアSP-100 HSサンディング
- ・ フレッシュアークアSP-100 HSクリヤー
- ・ フレッシュアークアSP-100 HSフラット各艶消し
- ・ フレッシュアークアSP-100 HS架橋剤（必要に応じて使用・下記架橋剤に関する**注意事項**参照）

◆ 使 用 実 績



もつ鍋店 店舗内装



幼稚園向け収納棚

◆ 注 意 事 項

- ・ 使用後の塗装用具（刷毛またはスプレーガン）は、出来るだけ早く水洗いをしてください。放置しておきますと、塗料の性能により水では洗浄しにくくなり固まってしまいます。水洗いの後、フレッシュアークア洗浄剤またはアセトンで仕上げ洗いをすることで、より完全な洗浄となります。
- ・ 木材中にアク（タンニン分）の多い材（ナラ・タモ・クリ等）は、塗料成分と反応して変色する場合があります。変色を防ぐには、フレッシュアークアFアク止めシーラーを木地に直接塗装してください。
- ・ ヤニの多い材（チーク材等）は、十分にヤニ抜きをおこなって乾燥させてから塗装してください。又、十分にヤニ抜きをおこなったつもりでも、後から出てくる場合（米松材等）がありますので、十分に確認してください。ヤニがある場合には、密着不良を起こすことがあります。
- ・ 高濃度のアルコールや酸、随時水のかかる場所への塗装は避けてください。
- ・ 室温が5℃以下になると、乾燥・硬化が遅れますので、使用を避けるか室温の調整をおこなってください。製品保管の際は、氷点下にならない場所で保管してください。（凍結注意）
- ・ 塗り替えの際には、旧塗膜上のワックスや油分を除去し、密着性向上の為サンドペーパー等の研磨で足づけをしてから塗装をおこなってください。
- ・ 水と混ざり合う性質ではありますが、下水や河川等への廃棄は絶対におこなわないでください。
- ・ 架橋剤を混合する際は、泡立てぬようにゆっくりと、そして十分に攪拌してください。
- ・ 架橋剤を混合しますと、使用可能時間は「2時間」と短くなるため、ご注意ください。
- ・ 架橋剤を使用する際は、塗料と架橋剤をよく混合した後に、水を混ぜて希釈してください。

※ 安全面については十分に考慮した塗料ですが、SDSを必ず読み遵守してください。
カタログ・SDSの記載内容は、現時点で入手可能な資料に基づいて作成しておりますが、
記載のデータ・評価を保証するものではありません。
目的に合うかどうか、必ず事前に試し塗りをおこなってください。

キャピタルペイント株式会社

＜本 社＞

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10

Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

Homepage : <https://www.capitalpaint.jp/>

E-mail : info@capitalpaint.jp

（一社）日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社
林野庁が展開する木づかい運動／ウッド・チェンジに賛同します